

MNG55-12 12 В 55 Ач

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы MNB серии MNG изготовлены по технологии GEL




Габариты и вес

Длина, мм	230
Ширина, мм	138
Высота, мм	211
Полная высота, мм	215
Вес, кг	17.5

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	15 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (10.8 В)	55 Ач
3 часовой разряд (10.8 В)	37.5 Ач
1 часовой разряд (10.5 В)	27.5 Ач
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)	7 мΩ
Саморазряд	
3% емкости в месяц при 20°C	
Рабочий диапазон температур	
Разряд	-15~50°C
Заряд	-10~50°C
Хранение	-20~50°C
Макс. разрядный ток (25°C)	500 А (5с)



Применение:

- Источники бесперебойного питания
- Системы связи и телекоммуникаций
- Системы солнечной и ветроэнергетики
- Автономные системы электроснабжения



Конструкция батареи:

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Герметик	Клапан	Терминал	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Эпоксид	Резина	Медь	Стекловолокно	Серная кислота

Спецификации:

Использование	Способ заряда	Напряжение заряда при 25°C	Температурная компенсация	Макс. ток заряда	Время заряда при 25°C		Температура °C
					100% разряд	50% разряд	
Буферный режим	Постоянное напряжение & Постоянный текущий заряд	13.5-13.8 В	-18 мВ/°C	10 А	24	20	0~40
Циклический режим	(с ограничением по току)	14.5-14.7 В	-30 мВ/°C	10 А	16	10	


Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	97,50	80,00	48,50	30,00	18,30	13,00	10,20	8,67	6,12	5,09	2,70
9.90V	94,60	78,10	47,50	29,60	18,20	12,90	10,10	8,62	6,08	5,08	2,69
10.2V	90,70	75,20	46,10	28,80	18,00	12,80	10,10	8,56	6,04	5,07	2,68
10.5V	86,80	72,60	45,00	27,90	17,70	12,80	10,00	8,50	6,00	5,04	2,67
10.8V	81,90	68,80	43,30	27,00	17,30	12,50	9,70	8,25	5,82	5,00	2,65


Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60V	1053,00	878,00	544,00	342,00	212,00	153,00	120,00	102,00	72,70	60,80	32,40
9.90V	1021,00	857,00	533,00	337,00	210,00	152,00	119,00	102,00	72,30	60,70	32,30
10.2V	979,00	826,00	517,00	328,00	208,00	151,00	118,00	101,00	71,80	60,50	32,20
10.5V	937,00	798,00	504,00	318,00	205,00	150,00	118,00	100,00	71,30	60,10	32,00
10.8V	885,00	755,00	486,00	308,00	200,00	147,00	114,00	97,50	69,10	59,70	31,80


Характеристики разряда




Характеристики саморазряда




Характеристики заряда



Влияние температуры на емкость



Срок службы в буферном режиме



Срок службы в циклическом режиме

