



СПЕЦИФИКАЦИЯ											
Тип	Цвет	Напр-е	Кол-во ячеек	Клемма	Материал	Тип пластин	Тип АКБ	Размеры(мм)			Вес(kg)
Трубчатые пластины	серый	12V	6	конус	Полипропилен	Трубчатая положительная пластина	кислотный	Длина	Ширина	Высота	38,4
								345	170	285	

Емкость Ач 1,67 Вольт/ячейка		Емкость Ач 1,69 Вольт/ячейка		Мощность, Ампер/Час (Ач)				Энергия (кВтч))	Внутреннее сопротивление (Ом)	Ток разряда C5/Ач
1h/1hr	2h/2hr	3h/3hr	4h/4hr	5h/5hr	10h/10hr	20h/20hr	Cicli/cycles	1.416	7.55	23.6
79	92	105	111	118	141	157	1200	1.416		

Настройка напряжения (при 25 °C)					
Напряжение	6V	12V	24V	36V	48V
Начальный заряд	7.20	14.40	28.8	43.20	57.60
Уравнильный заряд	7,95	15.9	31.8	47.7	63.6
Выравнивающий заряд	6.75	13.50	27.0	40.50	54.00

СОСТОЯНИЕ ЗАРЯДА

Емкость	Удельная плотность электролита	Напряж-е на эл-те,В	Напряжение АКБ, В
100	1.277	2.122	12.73
90	1.258	2.103	12.61
80	1.238	2.083	12.49
70	1.217	2.062	12.37
60	1.195	2.040	12.24
50	1.172	2.017	12.10
40	1.148	1.993	11.96
30	1.124	1.969	11.81
20	1.098	1.943	11.66
10	1.073	1.918	11.50

Aggiungere/Add	Sottrarre/Subtract
0,005 вольт на ячейку для каждого 1°C ниже 25°C	0,005 вольт на ячейку для каждого 1°C выше 25°C
0,005 вольт на ячейку на каждые 1°F ниже 77°F	0,005 вольт на ячейку на каждые 1°F выше 77°F

Рабочая температура	Саморазряд
От -20° С до +45° С. При температуре ниже 0° С поддерживайте состояние заряда более 50%	4-13% в месяц в зависимости от температуры хранения
От -20°С до +45°С. При температурах ниже 32 °F поддерживать состояние заряда более 50%	4-13% в месяц в зависимости от температурных условий хранения