BATTERY

GP1222

12В 2.3Ач

GP1222 - герметизированные, выполненные по технологии AGM, батареи общего применения со сроком службы до 8 лет в буферном режиме или 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде. Эти высокоэффективные перезаряжаемые батареи не требуют обслуживания в течение всего срока службы.

Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12
Номинальная емкость	2.3 Ач при 20-час. разряде до $U_{кон.}$ - 1.75 В/Эл при 25 °С
Вес	0.87 кг
Максимальный ток разряда	34.5А (5 сек)
Внутреннее сопротивление	60.0 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -40°С до +60°С заряд: от -20°С до +60°С хранение: от -40°С до +60°С
Номинальная рабочая температура	25°С
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°С (темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.)
Максимальный ток заряда	0.69 А
Напряжение заряда при циклическом режиме	14.4 - 15.0 В при 25°С (темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.)
Срок хранения	до 6 месяцев при 25°С, без подзаряда*
Выводы	F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.

Размеры, мм:

Длина	178±1.0
Ширина	34.5±1.0
Высота (макс.)	66±1.0

Основные области применения:

- источники бесперебойного питания
- охранные и пожарные системы безопасности
- оборудование электросвязи
- аварийное освещение
- электроинструмент
- телеметрическое, портативное измерительное, контрольное и другое оборудование.

Разрядные характеристики





РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°С)

$U_к/T_{разряда}$	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	4.76	3.89	2.02	1.23	0.668	0.508	0.411	0.364	0.217	0.114
1.80В	5.45	4.15	2.17	1.34	0.731	0.562	0.449	0.383	0.226	0.118
1.75В	5.68	4.27	2.24	1.39	0.765	0.587	0.472	0.396	0.232	0.121
1.70В	5.87	4.38	2.30	1.42	0.796	0.609	0.491	0.405	0.237	0.123
1.65В	6.03	4.47	2.35	1.45	0.826	0.628	0.505	0.414	0.240	0.125
1.60В	6.15	4.53	2.39	1.47	0.849	0.643	0.513	0.419	0.242	0.126

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ/ЭЛ (25°С)

$U_к/T_{разряда}$	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1.85В	7.82	6.87	3.95	2.27	1.36	1.08	0.863	0.702	0.415	0.230
1.80В	9.38	7.90	4.25	2.45	1.50	1.21	0.960	0.777	0.453	0.242
1.75В	10.1	8.28	4.43	2.60	1.56	1.24	0.988	0.808	0.468	0.248
1.70В	10.6	8.53	4.58	2.72	1.62	1.27	1.01	0.837	0.480	0.253
1.65В	11.1	8.75	4.70	2.80	1.67	1.29	1.03	0.858	0.488	0.257
1.60В	11.4	8.90	4.78	2.85	1.70	1.30	1.04	0.869	0.493	0.258